Obermaterial / VELLUM TTR, Oberflächengeleimtes SC-Papier, holzfrei

Einsatz

Entwickelt für zahlreiche Anwendungen im industriellen Bereich, beispielsweise in der Logistik und zur Etikettierung von Lagerbeständen.

Eigenschaften	Soll-Wert	Einheit	Normen	Besonderheiten
Flächengewicht	70	g/m²	ISO 536	
Dicke	70	µm	ISO 534	
Verhalten auf Zug, längs	4,9	kN/m	ISO 1924/1	
Verhalten auf Zug, quer	2,5	kN/m	ISO 1924/1	
Helligkeit	106	%	ISO 2470/1	
Rauhigkeit	2,7	µm	ISO 8791	PPS 10
Opazität	88	%	ISO 2471	
CIE Weiße	150	%	ISO 11475	
Bedruckbarkeit	Geeignet für Flexo-, Offset-, Hoch-, Thermotransfer- und Punktmatrixdruck			

Haftungsausschluss

Die Leistung des Produkts sollte immer unter den jeweiligen Anwendungsgebieten getestet werden. Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Haftklebstoff/ Langfristig wiederablösbar von vielen Oberflächen. Kautschuk, wasserbasierend

Eigenschaften	Prüfmethode	Typische-Werte	
Klebstoff-Typ	Langfristig wiederablösbar vielen Oberflächen.		
Zusammensetzung	Kautschuk, wasserbasierend.		
Eigenschaften und Einsatzbereich	Ein ablösbarer Kleber für universellen Einsatz. Der Haftklebstoff kann in bestimmten Fällen auch als Tiefkühlkleber eingesetzt werden.		
Anfangshaftung min.	FTM 9	4 N	
Anfangshaftung max.	FTM 9	8 N	
Schälfestigkeit min.	FTM 2	2.0 N/25mm	90°
Schälfestigkeit max.	FTM 2	5.0 N/25mm	90°
Etikettiertemperatur	-10 °C		
Einsatztemperatur min.	-30 °C		
Einsatztemperatur max.	70 °C		

Einschränkungen

Sollte direktem Sonnenlicht oder erhöhten Temperaturen nicht über längere Zeit hinweg ausgesetzt werden. Der Haftklebstoff ist zum Etikettieren von Oberflächen aus PVC nicht geeignet.

Haltbarkeit

Bei +20 °C und 50% relativer Feuchte 1 Jahr ab Herstellungsdatum. Längere Lagerung bei höheren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt die Lagerfähigkeit.

Haftungsausschluss

Die Leistung des Produkts sollte immer unter den jeweiligen Anwendungsgebieten getestet werden. Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

Trägermaterial / HONEY GLASSINE 65

Gelbe Standardqualität, oberflächengeleimt, holzfrei, satiniert, transparent

Eigenschaften	Soll-Wert	Einheit	Normen
Flächengewicht	57	g/m²	DIN ISO 536
Dicke	51	µm	DIN ISO 534
Verhalten auf Zug, längs	6,2	kN/m	ISO 1924
Verhalten auf Zug, quer	2,3	kN/m	ISO 1924
Transparenz	49	%	DIN 53147

Haftungsausschluss

Die Leistung des Produkts sollte immer unter den jeweiligen Anwendungsgebieten getestet werden. Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse und Erfahrungen. Da unsere Produkte in Umgebungen eingesetzt werden, auf die wir keinen Einfluss haben, übernehmen wir für Schäden, die durch ihre Verwendung entstehen, keinerlei Haftung. Die Nutzer unserer Produkte tragen die alleinige Verantwortung dafür, dass die Produkte für den Verwendungszweck geeignet sind, und haben diese Eignung nach eigenem Ermessen geprüft. Die Nutzer müssen alle anwendbaren Gesetze und/oder Testanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und sind für die Markteinführung ihrer Produkte selbst verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine Garantie dar, weder ausdrücklich noch implizit; sie ist ausschließlich für den Empfänger vorgesehen und darf daher nicht an Dritte weitergegeben werden. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Verwendung unserer Produkte im Zusammenhang mit anderen Materialien.

HUTNER

HUTNER GmbH
Raiffeisenstraße 10
D-87463 Dietmannsried

info@hutner-b2b.de
Tel.: +49 8374 49890-00
Fax: +49 8374 49890-01